


PosiPen®



Medidor de espesor de recubrimiento

Manual de instrucciones v.2.1

Para medir recubrimientos secos no magnéticos sobre acero.



PosiPen tiene dos escalas, mils (pulgadas) y micrones (métrico)



	Inglés	Métrico
Rango	0,25 - 20 mils	5 - 500 micras
Tolerancia	+/- (10 % y 0,1 mil)	+/- (10% y 2,5 micras)
Temperatura	150° F a +450° F	100°C a +230°C

El PosiPen está diseñado para medir en superficies con temperaturas extremas.

Blasting Experts Inc.

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

DeFelsko®
The Measure of Quality



www.blastingexperts.com

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com



Traducción al Español - Blasting Experts

Operación:

Asegúrese de que la superficie a medir esté limpia y libre de aceite y grasa. Sostenga el

PosiPen en ángulo recto con respecto a la superficie a medir. Ubique la punta del PosiPen sobre la superficie recubierta y permita que el imán entre en contacto.

Hale el **PosiPen** directamente desde el objeto mientras se mantiene una estrecha vigilancia sobre el indicador apropiado. Tenga en cuenta la lectura cuando se suelta el imán. Repita si necesario.

Indicadores:

El **PosiPen** compensa la gravedad al medir en diferentes posiciones. Cuando sea posible, mantenga el medidor en posición horizontal, como para las medidas de pared.

1. Utilice la línea de unión **roja/plateada** cuando el medidor esté horizontal (paredes).
2. Utilice la línea **verde** cuando el medidor apunte hacia abajo (verde=tierra).
3. Utilice la línea **azul** cuando el medidor apunte hacia arriba (azul=cielo).

Calibración:

El **PosiPen** se envía con un Certificado de Calibración. Para verificar la precisión del medidor, utilice sólo estándares de espesor de revestimiento trazables.

Cuidado:

Guarde siempre el **PosiPen** en su bolsa. Extienda el imán para eliminar los residuos con un paño o el pincel seco.

Garantía limitada, recurso único y responsabilidad limitada

La única garantía, recurso y responsabilidad de DeFelsko son la garantía limitada expresa, recurso y responsabilidad limitada que se establecen en su sitio web: www.defelsko.com/terms

DeFelsko y PosiPen son marcas comerciales de DeFelsko Corporation registradas en los EE. UU. y en otros países.

800 Proctor Ave.

Ogdensburg, Nueva York 13669 EE. UU.

Teléfono: +1 315 393 4450 Fax: +1 315 393 8471

www.DeFelsko.com techsale@defelsko.com

© DeFelsko Corporation EE. UU. 2017. Todos los derechos reservados.

Blasting Experts Inc.

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.



Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997
Atención y Soporte Técnico:

DeFelsko
The Measure of Quality



www.blastingexperts.com

comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

